

ONEFIX

Puente de unión de concretos, reparaciones en pavimentos, muros, etc.

Descripción:

Puente de unión, basado en dispersión polimérica acuosa acrílica entre hormigones nuevos y viejos para reparaciones en pavimentos, muros, etc. Especialmente indicado para superficies poco o nada porosas.

Características técnicas:

Densidad aparente: 0,90-1,1 gr /cm³

PH = 7-10

Contenido en sólidos: > 30%

Presentación:

Se presenta en cuñetes.

Condiciones de soporte:

- Debe ser firme, resistente y estar limpio
- Puede estar seco o húmedo, pero nunca empapado

Normas de aplicación:

- No aplicar cuando se sobrepasen los 35° C, ni a temperaturas inferiores a 5° C
- No añadir ningún otro material a la mezcla
- No reamasar el producto que haya comenzado a endurecer
- Extender por toda la superficie a tratar, mediante brocha, pulverizador o rodillo
- Una vez aplicado y que la superficie haya quedado untosa, alrededor de unos 20 minutos, dependiendo de la misma y del clima se puede aplicar el mortero u hormigón nuevo. Puede secar por encima de 0°C formando películas pegajosas con gran capacidad de dilatación.

Rendimiento:

De 6 – 8 m² /Lt, dependiendo la absorción del soporte.

Almacenamiento:

Conservar al abrigo de la humedad y en su envase original, cerrado herméticamente.

Nota: en caso de contacto con la piel lavar con agua.
